

VULCACEL G 50

Filtermittel auf Weichholzbasis

Filteraid on softwood base

Trockenverlust:

Loss on drying: [%] ~ 5,5

Schüttgewicht:

Bulk density: [g/l] ~ 130

pH-Wert:

pH-value: ~ 5,5

Farbe: Hellgelb

Colour: Light yellow

Siebrückstand auf Alpine-Luftstrahlsieb:

Sieve residue on Alpine air draft sieve:

75 μ m [%] ~ 90

180 μ m [%] ~ 50

500 μ m [%] ~ 1

Alle Angaben sind Richtwerte, wenn Sie genauere Informationen benötigen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

These data are approximate values, for further information please contact our office. 03 / 2009